

Primer 1

Gruntiniai sienų ir lubų dažai

Tinka drėgnoms ir sausoms patalpoms
Gerai sukimba su dengiamu paviršiumi
Puikiai tinka tapetuojuant

Visiškai matiniai vandeniniai vidaus gruntiniai dažai. Sudaro vienodą bei lygią dangą ir sumažina viršutinio sluoksnio dažų sąnaudas. Lengva dengti, nevarva ir netyška. Turi itin mažą lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekį.



TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|---|--|
| Paskirtis | Sausų bei drėgnų patalpų (virtuvių, vonios kambarių, svetainių, prieškambarių, biurų, pramoninių, sandėliavimo bei visuomeninių patalpų) sienoms ir luboms. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiems, plytiniais, glaistytiems bei tapetuotiems paviršiams, gipso blokeliams ir medienos drožlių bei gipso-kartono plokštėms. |
| Blizgumas | Visiškai matinis |
| Išėiga (vieno sluoksnio) | 8–12 m ² /l. Reali išėiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei nelygumo. |
| Spalvinimas | Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis spalvomis pagal „Tikkurila“ spalvynus (bazė AP). Galutinė spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdžio. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami. |
| Bazė | AP BAZĖ |
| Įrankiai | Teptukas, volelis arba purkštuvas. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,015–0,021" (0,38–0,53 mm). |
| Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui) | Galima liesti po 30 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val. |
| Skiediklis | Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 10 tūrio proc. |
| Įrankių valymas | Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“. |
| Sandėliavimas | Saugokite nuo šalčio. |



TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tinkamumo naudoti trukmė | Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite. |
| Sausasis likutis | Apie 30 tūrio proc. |
| Tankis | Apie 1,4 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811). |
| Atsparumas drėgnajam šveitimui | 2 klasė pagal standartą ISO 11998, 2–20 mikronų po 200 ciklų. >5 000 šveitimo ciklų (SFS 3755). |
| Cheminis atsparumas | Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui. |
| Pakuočių dydžiai | 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l |



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Tikkurila Rostex Super“. Kreida, kalkėmis ar kalkiniu glaistu dengtą paviršių padenkite alkiniais gruntiniais dažais „Special Primer“. Gruntinius dažus naudokite pagal jų naudojimo instrukciją.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusius senus dažus. Nuvalykite valikliu „Special Clean“, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkiniais gruntiniais dažais „Special Primer“. Trūkius ir nelygumus užpildykite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5 iki +28 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.). Denkite 1 sluoksniu voleliu, teptuku arba beoriu purkštuvu.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.

Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/g) 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 2 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

