

# Villa Lin

## Lauko medienos dažai

Giliai įsiskverbia į medieną

Džiūsta greičiau nei įprasti sėmenų aliejaus turintys dažai

Tinka paveldo statusą turintiems mediniams pastatams

Tirpikliniai lauko medienos dažai su sėmenų aliejumi, puikiai tinkantys paveldo statusą turintiems mediniams pastatams.



### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	Pjautinei ir obliuotai lauke esančiai medienai (lauko dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms ir kt.). Taip pat tinka termiškai apdrobtai medienai.
<b>Blizgumas</b>	Pusiau blizgus
<b>Išeiga (vieno sluoksnio)</b>	4–8 m <sup>2</sup> /l – pjautinei medienai. 9–12 m <sup>2</sup> /l – obliuotai medienai.
<b>Spalvinimas</b>	Galima naudoti baltus (bazė A) arba spalvinti pagal „Tikkurila“ medinių fasadų spalvynus (bazės A ir C). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
<b>Bazė</b>	A BAZĖ, C BAZĖ
<b>Įrankiai</b>	Teptukas.
<b>Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnui)</b>	Galima liesti po 4 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.
<b>Skiediklis</b>	Skiediklis „Special Solvent“. Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir valykite skiedikliu „Special Solvent“.
<b>Įrankių valymas</b>	Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir valykite skiedikliu „Special Solvent“ arba „Tikkurila Pensselipesu“.
<b>Sandēliavimas</b>	Negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandariai uždaryta ar pradėta naudoti.
<b>Tinkamumo naudoti trukmė</b>	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės).
<b>Sausasis likutis</b>	Apie 62 tūrio proc.
<b>Tankis</b>	1,3 kg/l.
<b>Atsparumas atmosferos poveikiui</b>	Geras, netgi pramoninėje ir jūrinėje aplinkoje.
<b>Pakuocių dydžiai</b>	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius: Pašalinkite dulkes, rūdis ir purvą. Pelēsiu ir purvu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Naują medinį paviršių kuo ankstesniame statybų etape padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Metalinį paviršių (pvz., vinių galvutes) padenkite metalo gruntu „Tikkurila Rostex Super“. Anksčiau dažytas paviršius: Grandikliu arba plieniniu šepečiu pašalinkite senų dažų likučius. Pelēsiu ir purvu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Gryną medieną padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Metalinį paviršių (pvz., vinių galvutes) padenkite metalo gruntu „Tikkurila Rostex Super“.

### DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

### DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmajam sluoksnui skieskite skiedikliu „Special Solvent“ (skiediklio naudokite iki 5 tūrio proc.). Sumaišykite dengiamam plotui reikiama spalvintos dangos kiekj vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite teptuku: naują paviršių – 1–2 sluoksniais, anksčiau dažytą paviršių – 1 sluoksniu. Ypač kruopščiai padenkite medienos briaunas ir galus.

### PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Geriausia valyti vandens čiurkšle. Turėkite omenyje, kad dėl šlapiojo valymo gali pakisti paviršiaus spalva, todėl plaukite visą fasado elementą, kad nuplautas plotas neišsiskirtų. Prieš plaudami pašalinkite birias daleles ir purvą. Pelēsj ir dumblius nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ ir gerai nuskalaukite. Pašalinę pelēsj paviršių perdažykite. Sémenų aliejaus turinčiais dažais dažytas paviršius išdžiūvęs arba būdamas tamsoje gali pagelsti. Pageltęs paviršius pabuvęs šviesoje atgauna originalų atspalvį.

### APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS



#### Atsargiai

UN 1263

Contains: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai,<2%arom., kobalto-bis (2-etylheksanoatas), 2-oktil-2H-izothiazol-3-onas (OIT), 4,5-dichloro-2-oktil-2H-izothiazol-3-onas (DCOIT), etilmeliketoksimas Degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis nejkvępti dulkių/dūmų/duju/rūko/gary/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) 300 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 300 g/l.

**Savaiminio užsidegimo rizika! Produktu sutepti drabužiai, šluostės, šlifavimo dulkės gali savaime užsidegti, todėl, prieš utilizavimą, turi būti saugomos vandenye, džiovinamos lauke arba iš karto sudeginamos.**

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

### NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

