

# Wall 12

## Pusiau matiniai sienų dažai



- Puikus atsparumas šveitimui
- Labai gerai sukimba su dengiamu paviršiumi
- Puikiai išsilygina
- Dažant nevarva ir netyška
- Itin mažas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis



TECHNINIAI DUOMENYS	
<b>Gaminio informacija</b>	„Wall 12“ yra pusiau matiniai vandeniniai plaunami vidaus dažai. Labai gerai sukimba su dengiamu paviršiumi ir išsilygina, nevarva ir netyška. Sudaro dilimui atsparią dangą. >10 000 šveitimo ciklų. Atsparumas drėgnajam šveitimui – 1 klasė pagal standartą ISO 11998.
<b>Paskirtis</b>	Sausų patalpų (miegamųjų, vaikų kambarių, svetainių, prieškambarių, biurų; gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų) sienoms ir luboms. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, tapetuotiems bei plytiniams paviršiams, gipso blokeliams, gipso-kartono plokštėms ir gruntuotoms medienos drožlių bei plaušų plokštėms.
<b>Blizgumas</b>	Pusiau matiniai.
<b>Bazė</b>	A.
<b>Spalvinimas</b>	Galima naudoti baltus (bazė A) arba spalvinti šviesiomis spalvomis (bazė A) pagal „Tikkurila“ spalvynus. Kad dengiamoji geba būtų geresnė, rekomenduojama naudoti panašia spalva nuspalvintą gruntą. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
<b>Išėiga (vieno sluoksnio)</b>	8–12 m <sup>2</sup> /l. Reali išėiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei nelygumo.
<b>Įrankiai</b>	Teptukas, volelis arba beoris purkštuvus (antgalio skersmuo 0,015–0,021" (0,38–0,53 mm)).
<b>Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgmeniui)</b>	Galima liesti po 30 min., kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val. Dažytą paviršių galima valyti po mėnesio.
<b>Skiediklis</b>	Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 5 tūrio proc.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugokite nuo šalčio.
<b>Tinkamumo naudoti trukmė</b>	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje. Pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės. Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
<b>Sausasis likutis</b>	Apie 40 tūrio proc.
<b>Tankis</b>	1,3 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).
<b>Atsparumas drėgnajam šveitimui</b>	1 klasė pagal standartą SFS-EN 13300; ISO 11998. >10 000 šveitimo ciklų (SFS 3755).
<b>Cheminis atsparumas</b>	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	0,9 l, 4,8 l, 9 l, 18 l.



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

#### Nedažytas paviršius

Nuvalykite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą, akytą, nevienodai įgeriantį, taip pat medienos plaušų ir gipso kartono plokščių paviršių padenkite vandeniniu gruntu „Primer 1“. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“. Kreida, kalkėmis ar kalkiniu glaistu dengtą paviršių padenkite alkidiniu gruntu „Special Primer“. Gruntą naudokite pagal jo naudojimo instrukciją.

#### Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusius senus dažus. Nuvalykite valikliu „Special Clean“, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu „Special Primer“. Trūkius ir nelygumus užpildykite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą paviršių padenkite vandeniniu gruntu „Primer 1“.

### DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5 iki +23 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Dengiant neturi būti skersvėjo.

### DENGIMAS

Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 5 tūrio proc.). Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba beoriu purkštuvu.

### ĮRANKIŲ VALYMAS

Pašalinkite dažų likučius ir plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

### PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švari vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją. Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

### APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščių ir sausų pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT), 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1).

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/a) 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 30 g/l.

### TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

### NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018



Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį.

UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 270 6413, el. paštas [info.lt@tikkurila.com](mailto:info.lt@tikkurila.com)