

Special Primer

Alkidinis gruntas



- Tiksotropiniai, nevarvantys gruntiniai dažai
- Uždengia ir užblokuoja dėmes
- Puikiai sukimba su problematiškais paviršiais
- Sumažina viršutinio sluoksnio sąnaudas
- Gerai suriša dulkes
- Lengvai šlifuojamas

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Pritaikymas	Sienoms ir luboms sausose ir drėgnose patalpose, durims, baldams, langų vidinėms dalims. Tinka gruntuoti naujas ir anksčiau dažytas medienos plaušo plokštes, kartoną, tapetus, betono, tinkuotus ir plytų paviršius; taip pat paviršius, reikalaujančius papildomo paruošimo (pavyzdžiui, gerai nuplautus, anksčiau dengtus kreida, kalkėmis, ar kalkių glaistu).	
Blizgumo laipsnis	Matiniai.	
Išeiga (vienam sluoksniui)	8-10m ² /l – lygiems paviršiams.	
Spalva	Dažus galima naudoti baltus arba suteikti šviesią spalvą pagal <i>Tikkurila Symphony</i> ir <i>Feel the Color</i> spalvynus. Spalva gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotos spalvynė.	
Baziniai dažai	AP bazė.	
Darbo įrankiai	Dažykite voleliu, teptuku ar aukšto slėgio purkštuvu. Beorio purkštuvo antgalis 0,013" - 0,015" arba 0,330 - 0,380 mm.	
Džiūvimo laikas	Po 3 val. – nelimpa liečiant, po 24 val. – galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%).	
Įrankių valymas ir skiediklis	<i>Special Solvent</i> , <i>Unit Eko</i> arba <i>Unit Spray</i> . Pabaigę dažymo darbus nuo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu <i>Special Solvent</i> , <i>Unit Eko</i> arba <i>Unit Spray</i> .	
Sandėliavimas	Atsparūs šalčiui.	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 44%	
Tankis	1,4 kg/l.	
Atsparumas karščiui	Drėgnose patalpose iki +100°C. Ilgalakis aukštos temperatūros poveikis gali sąlygoti geltonavimą.	
Pakuotės	0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes ir purvą. Nuo šakotu vietų pašalinkite sakus ir apdorokite apsaugančiu nuo sakų išsiskyrimo laku *Tikkurila Oksalakka*. Nelygų paviršių užglaistykite tinkamu *Vivacolor* glaistu, pašlifuokite paviršių ir nuvalykite dulkes.

Anksčiau dažytas paviršius:

Pašalinkite senų dažų likučius, rūdis ir purvą su gremžtuku ar plienine mentele. Paviršių nuvalykite valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Senų dažų blizgius paviršius pašlifuokite iki matiškumo arba nuplaukite neskiestu valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*. Nelygų paviršių užglaistykite tinkamu *Vivacolor* glaistu, pašlifuokite paviršių ir nuvalykite dulkes.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (medienos drėgmė ne daugiau nei 20%), oro temperatūra virš +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Venkite dažyti prie aukštos temperatūros.

DAŽYMAS

Dažant teptuku dažų nemaišykite. Jei reikia, atskieskite skiedikliu *Special Solvent* arba *Unit Eko* iki 5% tūrio. Jei dažai buvo išmaišyti, leiskite jiems nusistovėti prieš dažant. Denkite vieną sluoksnį *Special Primer* voleliu, teptuku ar purkštuvu.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu *Special Solvent*, *Unit Eko* arba *Unit Spray*.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

UN 1263

Sudėtyje yra: metiletiketoksimo, Kobalto (II) druskos. Gali sukelti alergiją. **Degi.** Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiuvimą arba skilinėjimą. Vengti kontakto su akimis ir oda. Neįkvėpti skiediklio garų/aerozolių. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų. Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <750 g/l (A/h subkategorija, 750 g/l).

TRANSPORTAVIMAS

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

