





Universal Korrostop

Antikorozinis alkidinis gruntas metalo paviršiams

- **Matinis**
- **Suteikia patikimą apsaugą nuo korozijos**
- **Gerai sukimba su paviršiumi**

| TECHNINĖ INFORMACIJA | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Pritaikymas | Metalo paviršiai lauke ir viduje. Gruntuotas paviršius gali būti dengiamas vandeniniais ar tirpikliniais alkidiniais dažais. Rekomenduojama plieno konstrukcijų, radiatorių, talpų ir cisternų, metalinių durų, kopėčių, turėklų, metalinių sodo baldų, metalinių tvorų, vėliavų stovų, valčių dalių (esančių virš vandens) ir pan. paviršių gruntavimui. | |
| Blizgumo laipsnis | Matinis | |
| Išeiga (vienam sluoksniui) | 10-12m ² /l lygiems paviršiams. |  |
| Spalva | Pilka ir raudona. | |
| Darbo įrankiai | Dažykite voleliu, teptuku ar aukšto slėgio purkštuvu. Purkštuvo antgalis 0,013" - 0,018" arba 0,330 - 0,460 mm. |  |
| Džiūvimo laikas | Po 1 val. nelimpa liečiant, po 24 val. galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką. |  |
| Įrankių valymas ir skiediklis | <i>Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit Eko</i> arba <i>Unit Spray</i> . Pabaigę dažymo darbus nuo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vienu iš aukščiau nurodytų skiedikliu. |  |
| Sandėliavimas | Atsparūs šalčiui. | |
| Laikymo trukmė | Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. | |
| Nelakių medžiagų tūrio dalis | Apie 48-50%, priklausomai nuo spalvos. | |
| Tankis | Apie 1,3 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811). | |
| Atsparumas karščiui | Drėgnose patalpose iki +120°C. Ilgalais aukštos temperatūros poveikis gali sąlygoti geltonavimą. | |
| Pakuotės | 1,0 L; 3,0 L; 10,0 L. | |

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes, purvą, aliejus ir rūdis. Labai purviną ir riebaluotą paviršių nuvalykite valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti.

Anksčiau dažytas paviršius:

Pašalinkite senų dažų likučius ir rūdis. Labai purviną ir riebaluotą paviršių nuvalykite valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Senų dažų blizgius paviršius pašlifaukite iki matiškumo ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C iki +28 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Metalo paviršiaus temperatūra neturėtų viršyti +35 °C

DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, atskieskite *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* arba *Unit Spray* skiedikliu iki 5% tūrio. Denkite 1 sluoksnį voleliu, teptuku ar purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį grunto visam pasirinktam plotui. Jeigu reikalinga papildoma apsauga nuo korozijos, antrą sluoksnį galima dengti po 8 val. Norint užtikrinti ilgą laiką dangą, parinkite patikimus viršutinio sluoksnio dažus (pavyzdžiui, *Universal Enamel*, *Universal Classic* ir pan.).

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* arba *Unit Spray*.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Sudėtyje yra naftos, hidrintos sunkiosios, etilmetilketoksimo, Kobalto (II) druskos. Gali sukelti alergiją. Degi. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Vengti kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpti garų/ aerozolių. Naudoti tik gerai ventiliuojamose vietose. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštame naudojimui grunte <500 g/l (A/i subkategorija, 500 g/l).

TRANSPORTAVIMAS

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt