

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nuo paviršiaus pašalinkite purvą ir dulkes. Riebaluotus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Silpnus, dulkėtus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuo paviršiaus pašalinkite senų dažų likučius, purvą ir dulkes. Riebaluotus ar anksčiau dažytus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Senų dažų blizgius paviršius nušlifaukite iki mitiškumo, pašalinkite dulkes. Silpnus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu.

GLAISTYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Glaistymo metu venkite pernelyg sauso oro arba aukštos temperatūros.

GLAISTYMAS

Glaistykite purkštuvu, struktūriniu voleliu ar mentele. Prieš glaistant, skyles ir smulkius trūkius uždenkite popieriumi arba stiklo pluošto juosta. Struktūravimui naudokite struktūrinį volelį. Jeigu reikalinga, nuglaistytam paviršiui išdžiuvus, jį pašlifaukite, pašalinkite dulkes. Taip pat esant poreikiui denkite antrą glaisto sluoksnį. Glaistymo metu rekomenduojama naudoti respiratorių ir apsauginius akinius.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po glaistymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite glaisto likučius ir išplaukite vandeniu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-04b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	B-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

