

Kolorex Terrace Oil

Rudos spalvos aliejus medžiui

- Giliai įsigeria į medieną
- Apsaugo medieną nuo drėgmės ir purvo
- Sumažina medienos skilinėjimą
- Sudėtyje yra linų sėmenų aliejaus



TECHNINĖ INFORMACIJA		
Pritaikymas	Lauko mediniams paviršiams, pavyzdžiui, sodo baldams, terasoms, laiptams, tvoroms, turėklams, prieplaukoms ir durims.	
Išeiga (vienam sluoksniui)	4-5m ² /l - dengiant vienu sluoksniu.	
Spalva	Ruda.	Tikkurila Tinting System
Darbo įrankiai	Denkite teptuku arba kempine.	
Džiūvimo laikas	Po 4-8 val. nelimpa dulksės (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra turi įtakos džiūvimo laikui.	
Įrankių valymas ir skiediklis	<i>Special Solvent</i> arba <i>Special Solvent Spray</i> . Nuo darbo įrankių nuvalykite priemonės likučius ir išplaukite rekomenduojamu skiedikliu.	
Sandėliavimas	Negalima ilgai sandėliuoti nesandariai uždarytos ar jau pradėtos naudoti pakuotės. Atsparus šalčiui.	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 21% v/v.	
Tankis	Apie 0,8 kg/l (ISO 2811).	
Pakuotės	0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prieš apdorojant medieną aliejumi, naujiems impregnuotiems paviršiams leiskite būti oro sąlygomis apie pusę metų. Nuvalykite paviršių nuo purvo, dulkių ir atplaišų. Apipelijusius, itin nešvarius plotus nuplaukite plovikliu *Tikkurila Homeenpoisto*, leiskite išdžiūti.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%), oro temperatūra virš +5°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Venkite aukštos temperatūros dažymo metu.

DAŽYMAS

Gerai išmaišykite aliejų prieš naudojimą. Dažykite viena sluoksnių teptuku arba kempine. Porėtai medienai dengti du sluoksnius. Leiskite aliejui įsigerti į medieną ir, jeigu reikia, perteklių nuvalykite. Antrą sluoksnių galima dažyti, kai aliejus gerai įsigėręs į medieną.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite skiedikliu *Unit Eko*, *Unit Spray*, *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Tikkurila Pensselipesu* arba kitu mineralinio spirito pagrindu pagamintu skiedikliu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI



Pavojinga

UN1263

Sudėtyje yra: Angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izarokanų, cikliškų, <2% aromatinių angliavandenilių ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti odos alerginę reakciją. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto pakuotę arba etiketę. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvēti apsauginės pirštines. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų. Nerūkyti. Vengti patekimo į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Neskatinti vėmimo.

TRANSPORTAVIMAS

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt