

Special Structure

Dekoratyvinis priedas struktūriniam paviršiui išgauti



- Smulkaus ir vidutinio dydžio dalelės
- Suteikia struktūrinį paviršių

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Pritaikymas	Vidaus ir lauko darbams, naudoti pagal pasirinktų dažų instrukcijas. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams (plytų, betono, gipso plokštėms ir glaistymui).	
Tinka naudoti	Tinka naudoti su toliau nurodytais vidaus ir lauko dažais: <i>Interior White, Interior Soft, Interior Satin, Interior Kitchen, Interior Bath, Vivacolor 3, Vivacolor 7, Vivacolor 12, Vivacolor 20, Hansa Sokkel, Hansa Facade, Hansa Silicate.</i>	
Dalelių dydis	Smulkus iki 0,6 mm. Vidutinis iki 1,0 mm.	
Spalva	Priedas gali būti maišomas su baltais ir spalvintais dažais. Dažai turi būti spalvinti, prieš sumaišant su priedu. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis.	
Išėiga (vienam sluoksniui)	3-4 m ² /l (parengtas mišinys) anksčiau dažytiems paviršiams.	
Darbo įrankiai	Dažykite voleliu, teptuku.	
Džiūvimo laikas	Priklauso nuo pasirinktų dažų (prie +23°C, santykinis oro drėgnumas 50%).	
Įrankių valymas ir skiediklis	Pabaigę dažymo darbus nuo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite rekomenduojamu naudotų dažų skiedikliu.	
Sandėliavimas	Sausoje patalpoje.	
Laikymo trukmė	Nelimituota.	
Atsparumas chemikalams	Priklauso nuo pasirinktų dažų.	
Pakuotės	4 L (14 L skardinė pakuotė); 1,0 L.	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršiu paruošti vadovaujantis pasirinktų dažų naudojimo instrukcija.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Venkite skersvėjo dažymo metu.

DAŽYMAS

Pirmą sluoksnį dengti be *Special Structure*. *Special Structure* ir dažų mišinio santykis 1:2-2,5. Prieš dažant, mišinį gerai išmaišykite.

Antrą sluoksnį dengti su *Special Structure*. Norint stipresnio ir patvaresnio paviršiaus, galima dengti trečiu sluoksniu be *Special Structure*.

DAŽYMAS SU SILIKATINIAIS DAŽAIS

Paruoškite mišinį iš 6 L *Hansa Silicate* + 2 L *Hansa Silicate Primer* ir 4L *Special Structure* priemonių. Prieš dažant, mišinį gerai išmaišykite. Pirmą sluoksnį dengti su *Special Structure*. Antrą sluoksnį dengti, naudojant silikatinis dažus, be *Special Structure*.

DĖMESIO!

Norėdami gauti vienodą atspalvį, prieš dažymą sumaišykite pakankamą kiekį norimam paviršiumi nudažyti. Dažyti teptuku arba voleliu. Galutinio paviršiaus struktūra gali skirtis, priklausomai nuo dažymo įrankių naudojimo. Dažų mišinys turi būti reguliariai pamaišomas dažymo metu. Sekite dažų naudojimo instrukcija.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Pabaigę dažymo darbus nuo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite rekomenduojamu naudotų dažų skiedikliu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Praėjus 1 mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valykite silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu. Po valymo, nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo nedėkite sunkių daiktų, o valykite labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikia paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepetiu ar drėgna šluoste.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

TRANSPORTAVIMAS

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt