

Vivacolor J

Glaistas siūlėms ir įtrūkimams



- Vandeningis
- Paruoštas naudojimui
- Specialiai sukurtas siūlėms ir įtrūkimams
- Puikus sukibimas ir lankstumas
- Minimalus susitraukimas
- Lengvai dengiasi ir lyginasi

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Pritaikymas	Skirtas sienoms ir luboms sausose patalpose. Tinka sujungimų užpildymui ir gipso, cemento, plytų, gipso kartono paviršių lyginimui, taip pat tinkamas sujungimų ir trūkių užpildymui.	
Rišamoji medžiaga	Akrilo kopolimeras.	
Užpildas	Dolomitas.	
Dalelių skersmuo	0,1 mm	
Sluoksnio storis	2 mm	
Sukibimas	1,30 N/mm ²	
Spalva	Balta - geltona	
Apimtis (vienam sluoksniui)	1mm plonam sluoksniui: ~ 1 l/m ² , glaistant sujungimus ir smulkius trūkius (2x): ~ 0,2 l/m ² .	
Darbo įrankiai	Glaistyti mentele arba purkštuvu.	
Džiūvimo trukmė	(1 mm - 2 - 3 val. (prie +23°C, santykinis oro drėgnumas 50%). (Džiūvimo laikas labai priklauso nuo aplinkos temperatūros ir santykinės oro drėgmės).	
Įrankių valymas	Vanduo.	
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio!	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 71 % m/m.	
Tankis	Apie 1,8 kg/l (ISO 2811) .	
Pakuotės	10 L.	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuo paviršiaus pašalinkite purvą ir dulkes. Riebaluotus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Silpnus, dulketus paviršius nugaruntuokite alkidiniu gruntu pavyzdžiui *Special Primer*.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuo paviršiaus pašalinkite senų dažų likučius, purvą ir dulkes. Riebaluotus ar anksčiau dažytus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Senų dažų blizgius paviršius nušlifukite iki matiškumo, pašalinkite dulkes. Silpnus paviršius nugaruntuokite alkidiniu gruntu.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Dažymo metu venkite pernelyg sauso oro arba aukštos temperatūros.

DAŽYMAS

Glaistą denkite mentele. Prieš glaistant, sujungimus ir smulkius trūkius uždenkite popieriumi arba stiklo pluošto juosta. Nuglaistytam paviršiui išdžiuvus, jį pašlifukite, pašalinkite dulkes.

Jeigu reikalinga denkite antrą glaisto sluoksnį.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5 , 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-02a	
EN 13963:2005	
Jointing material for gypsum plasterboards- type 1A	
Reaction to Fire	A2-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Flexural strength:	> 320N

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

