

# Vivacolor LH White

## Baltas lengvas glaistas

- Vandeningis
- Baltos spalvos
- Greitai džiūsta
- Lengvai dengiasi ir lyginasi
- Lengvas šlifavimas



TECHNINĖ INFORMACIJA		
<b>Pritaikymas</b>	Skirtas sienoms ir luboms sausose patalpose. Tinka sujungimų užpildymui ir gipso, cemento, plytų, gipso kartono paviršių lyginimui, taip pat tinkamas sujungimų ir trūkių užpildymui. Glaistas lengvai prisitaiko ir lengvai išsilygina.	
<b>Rišamoji medžiaga</b>	Akrilo kopolimeras.	
<b>Užpildas</b>	Dolomitas, mikrosferos.	
<b>Dalelių skersmuo</b>	0,15 mm	
<b>Sluoksnio storis</b>	4 mm	
<b>Sukibimas</b>	0,50 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Spalva</b>	Balta	
<b>Apimtis (vienam sluoksniui)</b>	1mm plonam sluoksniui: ~ 1 l/m <sup>2</sup> .	
<b>Darbo įrankiai</b>	Glaistyti mentele ir purkštuku.	
<b>Džiūvimo trukmė</b>	1 mm - 2-3 val. (prie +23°C, santykinis oro drėgnumas 50%). (Džiūvimo laikas labai priklauso nuo aplinkos temperatūros ir santykinės oro drėgmės).	
<b>Įrankių valymas</b>	Vanduo.	
<b>Sandėliavimas</b>	Saugoti nuo šalčio!	
<b>Laikymo trukmė</b>	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 1 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.	
<b>Nelakių medžiagų tūrio dalis</b>	Apie 62 % m/m.	
<b>Tankis</b>	Apie 1,2 kg/l (ISO 2811) .	
<b>Pakuotės</b>	3 L; 10 L (metalinė pakuotė); 15L(platstiko pakuotė).	

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

#### Nedažytas paviršius:

Nuo paviršiaus pašalinkite purvą ir dulkes. Riebaluotus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Silpnus, dulketus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu.

#### Anksčiau dažytas paviršius:

Nuo paviršiaus pašalinkite senų dažų likučius, purvą ir dulkes. Riebaluotus ar anksčiau dažytus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Senų dažų blizgius paviršius nušlifukite iki mitiškumo, pašalinkite dulkes. Silpnus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu.

### DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Dažymo metu venkite pernelyg sauso oro arba aukštos temperatūros.

### DAŽYMAS

Glaistą denkite mentele. Prieš glaistant, sujungimus ir smulkius trūkius uždenkite popieriumi arba stiklo pluošto juosta. Nuglaistytam paviršiui išdžiuvus, jį pašlifukite, pašalinkite dulkes. Jeigu reikalinga denkite antrą glaisto sluoksnį. Dažymo metu rekomenduojama naudoti respiratorių ir apsauginius akinius.

### JRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

### APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Sudėtyje yra: reakcijos masė: 5-chlor-2-metil-4-isothiasolin-3-ine ir metilo 2H-izotiazol-3-onas (3: 1).

Gali sukelti alerginę reakciją.

<b>CE</b>	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
14	
No. VC-14-08b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	A2-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

### TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

