

Vivacolor Snickeri

Glaistas medienai

- Vandeningis
- Paruoštas naudojimui
- Ypač smulkus
- Puikiai sukimba
- Suformuoja lygų ir tvirtą paviršių
- Minimaliai susitraukia



TECHNINĖ INFORMACIJA

Pritaikymas	Skirtas medienai, gipso kartono ir metalo paviršiams sausose patalpose. tinka naudoti durų, baldų, langų rėmų ir t.t. Glaistas suformuoja lygų ir tvirtą paviršių.	
Rišamoji medžiaga	Akriilo kopolimeras.	
Užpildas	Dolomitas.	
Dalelių skersmuo	0,03 mm.	
Sluoksnio storis	2 mm.	
Sukibimas	1,5 N/mm ² .	
Spalva	Balta	
Apimtis (vienam sluoksniui)	0,5 mm plonam sluoksniui: ~ 0,5 l/m ² ,	
Darbo įrankiai	Mentele.	
Džiūvimo trukmė	1 mm - 2-3 val. (prie +23°C, santykinis oro drėgnumas 50%).	
Įrankių valymas	Vanduo.	
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio!	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 75 % m/m.	
Tankis	Apie 1,8 kg/l (ISO 2811).	
Pakuotės	0,6 L; 3 L.	



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nuo paviršiaus pašalinkite purvą ir dulkes. Riebaluotus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Nugruntuokite medinius paviršius ir medines plokštes su alkidiniu gruntu *Special Primer*. Metalo paviršius nugruntuokite gruntu *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop+*.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuo paviršiaus pašalinkite senų dažų likučius, purvą ir dulkes. Riebaluotus ar anksčiau dažytus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Senų dažų blizgius paviršius nušlifaukite iki mitiškumo, pašalinkite dulkes. Nugruntuokite medinius paviršius su alkidiniu gruntu *Special Primer*. Metalo paviršius nugruntuokite gruntu *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop+*.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Dažymo metu venkite pernelyg sauso oro arba aukštos temperatūros.

DAŽYMAS

Glaistykite mentele. Paviršiui išdžiuvus, jį pašlifaukite, pašalinkite dulkes. Glaistymo metu rekomenduojama naudoti respiratorių ir apsauginius akinius. Taip pat esant poreikiui denkite antrą glaisto sluoksnį.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite glaisto likučius ir išplaukite vandeniu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-06b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	B-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

