

# Furniture 30

## Baldų dažai

- ✓ Lengvai dengiami ir gerai išsilygina
- ✓ Atsparūs dilimui
- ✓ Negelsta
- ✓ Greitai džiūsta
- ✓ Tinka vaikų žaislams
- ✓ Bekvapiai



Turi ekologinio ženklo „Šiaurės gūlbė“ sertifikata



Aprobuota Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Gaminio informacija</b>	Pusiau matiniai (30) vandeniniai dilimui atsparūs akriliniai medinių ir metalinių paviršių vidaus dažai. Šiuos dažus lengva dengti, jie labai gerai išsilygina ir ilgai nei negelsta.
<b>Paskirtis</b>	Baldams, durims, medinėms sienoms ir dailylentėms, grindjuostėms, vidinei langų rėmų pusei ir žaislams. Tinka naujiems bei anksčiau dažytiems mediniams ir metaliniams paviršiams, medienos plaušų plokštėms bei presuotam kartonui, taip pat alkiniais bei rūgštiniais dažais anksčiau dažytiems paviršiams.
<b>Blizgumas</b>	Pusiau matiniai (30).
<b>Teorinė išeiga (vieno sluoksnio)</b>	8–10 m <sup>2</sup> /l – lygiam paviršiui.
<b>Spalvinimas</b>	Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis (bazė A) bei tamsiomis (bazė C) spalvomis pagal <i>Tikkurila</i> interjero spalvynus. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
<b>Įrankiai</b>	Volelis, teptukas arba purkštukas.
<b>Rekomenduojami įrankiai</b>	Plokšti teptukai <i>Anza Platinum</i> arba <i>Anza Elite</i> , įkypni teptukai <i>Anza Platinum</i> arba <i>Anza Elite</i> , voleliai <i>Anza Platinum Antex</i> arba <i>Anza Elite Felt</i> .
<b>Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)</b>	Dulkės nelimpa po 1 val., galima liesti po 1–2 val., kitą sluoksnį galima dengti po 16 val. Naudoti galima po 3 dienų.
<b>Skiediklis</b>	Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 10 tūrio proc.
<b>Įrankių valymas</b>	Nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite muilu bei vandeniu.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugokite nuo šalčio!
<b>Tinkamumo naudoti trukmė</b>	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
<b>Sausasis likutis</b>	Apie 40 proc. tūrio.
<b>Tankis</b>	1–1,2 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).
<b>Atsparumas šlapiajam šveitimui</b>	1 klasė pagal standartą ISO 11998.
<b>Cheminis atsparumas</b>	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir silpnų tirpiklių (vaitspirito) poveikiui. Neatsparus stiprių tirpiklių (nitrotirpiklių) poveikiui.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	0,225 l, 0,9 l, 7,2 l (bazė A).



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

#### Nedažytas paviršius

Nuvalykite dulkes ir purvą. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus. Padenkite gruntu *Tikkurila Otex Akva*. Šakotą ir pageltusią medieną padenkite izoliaciniu gruntu *Tikkurila Multistop*. Išdžiūvusį gruntuotą paviršių prieš dažydami pašlifluokite, kad taptų lygus. Nuo metalinio paviršiaus (pvz., vinių galvučių) pašalinkite rūdis, nuvalykite valikliu *Special Clean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Padenkite metalo gruntu *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop+*. Gruntą naudokite pagal jo naudojimo instrukciją.

#### Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusius senus dažus ir rūdis (pvz., nuo vinių galvučių). Nuvalykite valikliu *Special Clean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifluokite, kad taptų matinis, arba nuvalykite neskiestu valikliu *Special Clean*. Padenkite gruntu *Tikkurila Otex Akva*. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu *Universal Korrostop+*. Nelygų paviršių padenkite glaistu *Vivacolor Snickeri*, pašlifluokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

### DENGIMO SĄLYGOS

Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Dažant neturi būti skersvėjo, temperatūra neturi būti aukšta.

### DENGIMAS

Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 proc. tūrio). Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu. Didelius plotus denkite voleliu ir išlyginkite teptuku.

### PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją. Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

### APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščių ir sausų pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono ir 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diolio. Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 130 g/l.

### TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

### NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018



Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį.

A UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 270 6413, el. paštas [info.lt@tikkurila.com](mailto:info.lt@tikkurila.com)