

Ceiling 2

Lubų dažai

- ✓ Lengvai dengiami
- ✓ Neatspindi šviesos
- ✓ Nevarva
- ✓ Lygiai dengia
- ✓ Puikios dengiamosios savybės
- ✓ Ilgesnė džiūvimo trukmė



Turi ekologinio ženklo „Šiaurės gulbė“ sertifikata



Aprobuota Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio informacija	Visiškai matiniai (2) vandeniniai balti lubų dažai. Jais padengtas lygus lubų paviršius neatspindi šviesos.
Paskirtis	Sausų patalpų (miegamųjų, vaikų kambarių, svetainių, koridorių, biurų, mokyklų, vaikų darželių ir kt. visuomeninės paskirties patalpų) luboms. Tinka naujiems bei anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems bei tapetuotiems paviršiams, gipso blokeliams, gipso-kartono plokštėms ir gruntuotoms medienos plaušų plokštėms.
Blizgumas	Visiškai matiniai (2).
Teorinė išeiga (vieno sluoksnio)	8–10 m ² /l – lygiam paviršiui, 4–6 m ² /l – gipso-kartono plokštėms ir grubiai glaistytam paviršiui.
Spalvinimas	Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis spalvomis (bazė A) pagal <i>Tikkurila</i> interjero spalvynus (atspalvis gali šiek tiek skirtis nuo pasirinkto). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
Įrankiai	Volelis, teptukas arba purkštuvas. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,017–0,021" arba 0,46–0,53 mm.
Rekomenduojami įrankiai	Voleliai <i>Anza Platinum Micmex</i> arba <i>Anza Elite Rimax</i> .
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Galima liesti po 30 min., kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val.
Skiediklis	Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 10 tūrio proc.
Įrankių valymas	Nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite muilu bei vandeniu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio!
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
Sausasis likutis	Apie 35 proc. tūrio.
Tankis	1,3 kg/l.
Atsparumas šlapiajam šveitimui	2 klasė pagal standartą ISO 11998, 5–20 mikronų po 200 ciklų.
Cheminis atsparumas	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir silpnų tirpiklių (vaitspirito) poveikiui.
Pakuočių dydžiai	0,9 l, 2,7 l, 7,2 l, 11,7 l, 18 l.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Nuvalykite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite tinkamu *Vivacolor* glaistu, pašlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą, porėtą, nevienodai įgeriantį, taip pat medienos plaušų plokščių paviršių padenkite vandeniniais gruntiniais dažais *Vivacolor 1*. Metalinį paviršių (pvz., vinių galvutes) padenkite metalo gruntu *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop+*. Kalkiniu glaistu dengtą paviršių padenkite alkidiniu gruntu *Special Primer*. Gruntą naudokite pagal jo naudojimo instrukciją. Gruntas sumažina dažų sąnaudas ir pagerina jų sukibimą su dažomu paviršiumi.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusius senus dažus. Nuvalykite valikliu *Special Clean*, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą paviršių padenkite alkidiniu gruntu *Special Primer*. Plyšius ir nelygumus užpildykite tinkamu *Vivacolor* glaistu, pašlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą paviršių nugruntuokite skiestais dažais *Ceiling 2* (vandens naudokite 10 proc. tūrio).

DENGIMO SĄLYGOS

Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Dažant neturi būti skersvėjo, temperatūra neturi būti aukšta.

DENGIMAS

Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 proc. tūrio). Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją. Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščių ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono (BIT) ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] mišinys (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1).

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/a) – 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 10 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018



Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį.

UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 270 6413, el. paštas info.lt@tikkurila.com