

Floor

Medinių grindų dažai

- ✓ Labai geros dengiamosios savybės
- ✓ Puikus atsparumas dilimui
- ✓ Greitai džiūsta
- ✓ Lengvai dengiami
- ✓ Labai gerai išsilygina ir dengia
- ✓ Negelsta



Turi ekologinio ženklo „Šiaurės gulbė“ sertifikatą



Aprobuota Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos

TECHNICAL DATA	
Gaminio informacija	Pusiau matiniai vandeniniai akriliniai medinių grindų dažai. Labai gerai išsilygina ir pasižymi geru dengiamumu, yra itin patvarūs ir atsparūs dilimui.
Paskirtis	Medinėms grindims, laiptams ir laiptų turėklams. Taip pat puikiai tinka vandeniniais, alkidiniais ir epoksidiniais dažais dažytoms ir vandeniniu, alkidiniu bei epoksidiniu laku dengtoms grindims perdažyti.
Blizgumas	Pusiau matiniai.
Teorinė išeiga (vieno sluoksnio)	6–9 m ² /l.
Spalvinimas	Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis (bazė A) bei tamsiomis (bazė C) spalvomis pagal <i>Tikkurila</i> grindų dažų spalvynus. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
Įrankiai	Teptukas ir lygiems paviršiams skirtas volelis trumpais plaukeliais.
Rekomenduojami įrankiai	Plokščias teptukas <i>Anza Platinum</i> , volelis <i>Anza Elite Titex</i> , <i>platus lakavimo teptukas Anza Elite</i> .
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Dulkės nelimpa po 15 min., kitą sluoksnį galima dengti po 2 val. Naudoti galima kitą dieną. Galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą atsparumą trinčiai maždaug po 2 savaitių.
Skiediklis	Vanduo.
Įrankių valymas	Nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite muilu bei vandeniu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio!
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamylinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
Sausasis likutis	Bazė A – 37 proc. tūrio, bazė C – 32 proc. tūrio.
Tankis	1,1–1,2 kg/l, priklausomai nuo spalvos.
Atsparumas vandeniui (ISO 2812-3)	Veikiant vandeniu 24 val. blizgumas ir spalva nepakinta.
Cheminis atsparumas	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir silpnų tirpiklių (vaitspirito) poveikiui. Neatsparus stiprių tirpiklių (nitrotirpiklių) poveikiui.
Pakuočių dydžiai	0,9 l, 2,7 l, 7,2 l.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Nuvalykite dulkes ir purvą. Niekuo nedengtas medines grindis nugruntuokite izoliaciniu gruntu *Tikkurila Multistop* – denkite 1–2 sluoksniais (priklausomai nuo medienos būklės). Gruntas *Tikkurila Multistop* neleidžia spalvą keičiantiems medienos taninams ir gelsvinančioms medžiagoms, pvz., sakams, prasiskverbti į dažus. Gruntą naudokite pagal jo naudojimo instrukciją.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusius senus dažus bei laką, dulkes ir purvą. Nuvalykite valikliu *Special Clean*, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų dažytą ar lakuotą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Plyšius užglaistykite glaistu *Vivacolor Snickeri*, pašlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

DENGIMO SĄLYGOS

Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Dažant neturi būti skersvėjo, temperatūra neturi būti aukšta.

DENGIMAS

Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1–2 sluoksniais teptuku arba voleliu trumpais plaukeliais. **PASTABA!** Dažai greitai džiūsta, todėl iš anksto susiplanuokite dažymo seką, kad nesimatytų dažų dangos sandūrų. Lentas dažykite išilgai, iš karto po kelias, korekcijas darykite tik dažams išdžiūvus.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Dažytas paviršius visiškai išdžiūsta ir didžiausią patvarumą bei atsparumą chemikalams įgauna maždaug po 2 savaitių, todėl šiuo laikotarpiu jo nevalykite. Pirmąją savaitę ant dažyto paviršiaus nedėkite sunkių ir džiūti neleidžiančių daiktų, pvz., kilimų. Po 2 savaitių dažytą paviršių galima valyti grindų plovimo šepėčiu arba šluoste, purvui pašalinti galima naudoti neutralų (pH 6–8) valiklį.

APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/i) – 140 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 140 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018



Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį.

UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 270 6413, el. paštas info.lt@tikkurila.com