

# Villa Primer

## Alkidiniai aliejiniai gruntiniai lauko medienos dažai

- ✓ Giliai įsiskverbia į medieną
- ✓ Užtikrina gerą viršutinio sluoksnio dangos sukibimą su paviršiumi
- ✓ Lėtina drėgmės įsiskverbimą į medieną
- ✓ Mažina taninų išsiskyrimo sukeltus spalvos pokyčius

TECHNINIAI DUOMENYS	
<b>Gaminio informacija</b>	Alkidiniai aliejiniai gruntiniai dažai, skirti lauke esančiai grynai medienai padengti prieš dažant ją aliejiniais arba akrilinais dažais. Taip pat tinka aliejiniais dažais anksčiau dažytiems paviršiams.
<b>Paskirtis</b>	Mediniams fasadams, langų apvadams, turėklams, tvoroms ir kt.
<b>Blizgumas</b>	Matiniai.
<b>Išėiga (vieno sluoksnio)</b>	5–8 m <sup>2</sup> /l – pjautinei medienai. 8–10 m <sup>2</sup> /l – obliuotai medienai.
<b>Spalvinimas</b>	Bazę AP galima naudoti baltą arba spalvinti (spalva turi būti panaši į viršutinio sluoksnio dažų spalvą). Spalvos nėra identiškos. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
<b>Įrankiai</b>	Teptukas arba purkštuvas.
<b>Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)</b>	Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Džiūvimo trukmė priklauso nuo dengimo sąlygų, dengiamo paviršiaus sugeriamumo ir dangos storio.
<b>Skiediklis</b>	„Special Solvent“.
<b>Įrankių valymas</b>	Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir valykite skiedikliu „Special Solvent“.
<b>Sandėliavimas</b>	Atsparūs šalčiui. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandariai uždaryta arba pradėta naudoti.
<b>Tinkamumo naudoti trukmė</b>	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
<b>Sausasis likutis</b>	Apie 56 tūrio proc.
<b>Tankis</b>	1,4 kg/l, ISO 2811.
<b>Atsparumas atmosferos poveikiui</b>	Geras, netgi pramoninėje ir jūrinėje aplinkoje.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

#### Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Paviršių kuo ankstesniame statybų etape padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Rūdijančius metalinius paviršius, pvz., vinių galvutes, padenkite tinkamu antikoroziniu gruntu.

#### Anksčiau dažytas paviršius

Grandikliu pašalinkite atšokusią seną dangą bei papildėjusią medieną ir nušveiskite paviršių plieniniu šepėčiu. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Nuvalytą gryną medieną padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

### DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

### DENGIMAS

#### Gruntavimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite gryną medieną 1 sluoksniu teptuku. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. **Pastaba!** Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių negruntuosite, kad jų neaptaškytumėte.

Nugruntuotą paviršių rekomenduojama kuo greičiau padengti viršutinio sluoksnio dažais, ne vėliau kaip po 6–10 mėn.

Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstraktinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti.

### PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA IR DANGOS ATNAUJINIMAS

Galima valyti po gruntavimo praėjus mėnesiui. Geriausia valyti vandens čiurkšle. Turėkite omenyje, kad dėl šlapiojo valymo gali pakisti paviršiaus spalva, todėl plaukite visą fasado elementą, kad nuplautas plotas neišsiskirtų. Prieš plaudami pašalinkite birias daleles ir purvą. Pelėsį ir dumblius nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ ir gerai nuskalaukite. Pašalinę pelėsį paviršių nugruntuokite iš naujo.

### APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenį ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. **Pastaba!** Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktais vandenyje uždaramame metaliniame inde.

#### Atsargiai!

Sudėtyje yra angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izealkanų, ciklinių alkanų, <2 % aromatinių angliavandenilių, 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (OIT), 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (DCOIT). Degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje



Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį.

UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 270 6413, el. paštas [info.lt@tikkurila.com](mailto:info.lt@tikkurila.com)

vietoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančios medžiagos (metiletilketoksimo).

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/g) – 350 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 350 g/l.

#### TRANSPORTAVIMAS

Atsparūs šalčiui. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandariai uždaryta arba pradėta naudoti.

#### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

#### NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

GHS02



GHS07



GHS09



Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį.

UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 270 6413, el. paštas [info.lt@tikkurila.com](mailto:info.lt@tikkurila.com)