

# Villa Akva

## Vandeniniai aliejumi modifikuoti matiniai lauko medienos dažai

- ✓ **NAUJA!** Išlieka atsparūs atmosferos poveikiui iki 15 metų
- ✓ Neleidžia į dažytą paviršių įsiskverbti purvui ir vandeniui
- ✓ Puikiai išlaiko spalvą ir blizgesį
- ✓ Sudėtyje yra aliejaus
- ✓ Galima spalvinti 84 000 spalvų
- ✓ Ypač tinka pjautinei lauko medienai
- ✓ Puikiai tinka sudėtingiems paviršiams

TECHNINIAI DUOMENYS	
<b>Gaminio informacija</b>	Vandeniniai matiniai lauko medienos dažai. Neleidžia į dažytą paviršių įsiskverbti purvui ir vandeniui. Puikiai išlaiko spalvą ir blizgesį. Tinkamai naudojami saugo dažytą paviršių nuo atmosferos poveikio iki 15 m.
<b>Paskirtis</b>	Tinka lauke esantiems neapdorotiems, pramoniniu būdu apdorotiems arba lauko dažais anksčiau dažytiems mediniams paviršiams (mediniams fasadams, lauko dailylentėms, tvoroms ir kt.). Taip pat tinka termiškai apdorotai medienai.
<b>Blizgumas</b>	Matiniai.
<b>Išėiga (vieno sluoksnio)</b>	4–6 m <sup>2</sup> /l – pjautinei medienai. 7–9 m <sup>2</sup> /l – obliuotai ir anksčiau dažytai medienai.
<b>Spalvinimas</b>	Galima naudoti baltus (bazė A) arba spalvinti pagal „Tikkurila“ medinių fasadų spalvynus (bazės A ir C). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
<b>Įrankiai</b>	Teptukas arba purkštukas.
<b>Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)</b>	Galima liesti maždaug po 1 val. Normaliomis sąlygomis kitą sluoksnį galima dengti po 2–4 val. Esant vėsiam bei drėgnam orui džiūsta ilgiau.
<b>Skiediklis</b>	Vanduo.
<b>Įrankių valymas</b>	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugokite nuo šalčio.
<b>Tinkamumo naudoti trukmė</b>	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
<b>Sausasis likutis</b>	Apie 39 tūrio proc.
<b>Tankis</b>	1,3 kg/l, ISO 2811.
<b>Atsparumas atmosferos poveikiui</b>	Geras, netgi pramoninėje aplinkoje.
<b>Cheminis atsparumas</b>	Geras, netgi pramoninėje aplinkoje.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 11,7 l, 18 l.



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

#### Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Paviršių kuo ankstesniame statybų etape padenkite „Villa Lasur Akva“ arba impregnantu „Villa Protekt“. Po to padenkite 1 sluoksniu gruntinių dažų „Villa Primer“ ir 1 sluoksniu dažų „Villa Akva“ arba 2 sluoksniais dažų „Villa Akva“ be grunto. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Rūdijančius metalinius elementus, pvz., vinių galvutes, padenkite tinkamu antikorozinu gruntu.

#### Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Grandikliu pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveikite paviršių plieniniu šepetiu. Akrilinais dažais anksčiau dažytą paviršių padenkite 1–2 sluoksniais dažų „Villa Akva“ priklausomai nuo jo būklės ir dažų spalvos skirtumo. Nusidėvėjusią seną dažų dangą ir aliejiniais dažais dažytą paviršių padenkite gruntiniais dažais „Villa Primer“, o seną akrilinių dažų dangą – dažais „Villa Akva“. Galiausiai padenkite dažais „Villa Akva“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

#### Pramoniniu būdu apdorotas paviršius

Padenkite 1–2 sluoksniais dažų „Villa Akva“. Paviršių, kuris buvo veikiamas atmosferos daugiau nei 10 mėn., padenkite gruntiniais dažais „Villa Primer“ ir 1–2 sluoksniais dažų „Villa Akva“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

### DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

### DENGIMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite teptuku arba purkštuvu. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. **Pastaba!** Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte. Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstraktinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti. Grunto „Villa Primer“ naudojimas sumažina tokią tikimybę.

### PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po 4 savaičių, todėl iki tol dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepetiu, drėgna šluoste arba drėgnu plovimo šepetiu. Po mėnesio nešvarų paviršių galima plauti plovikliu „Tikkurila Talon Huoltopesu“ (naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens). Labai nešvariam ir dėmėtam paviršiui plauti naudokite 1 dalį ploviklio ir 1 dalį vandens. Kruopščiai nuskalaukite ir leiskite išdžiūti.

### APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenį ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.



Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį.

UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 270 6413, el. paštas [info.lt@tikkurila.com](mailto:info.lt@tikkurila.com)

**Atsargiai!**

Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (OIT). Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti rūko / aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančių medžiagų: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT) ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys C(M)IT/MIT (3:1)).

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 130 g/l.

**TRANSPORTAVIMAS**

Saugokite nuo šalčio!

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

**NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA**

8 800 00018

GHS07



GHS09



Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį.

UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 270 6413, el. paštas [info.lt@tikkurila.com](mailto:info.lt@tikkurila.com)